



SWISSMETHOD TECHNISCHE DATEN

SWISSMETHOD Voranstrich Uni

Produkte Beschreibung

Voranstrich für organisch gebundene Deckputze aussen/innen, Silikonharz-Deckputze -, Silikon-Deckputze und Kalkputze.

- Ergibt eine griffige Oberfläche und kann mit geeigneten Mischfarben eingetönt werden, entsprechend nachfolgender Deckbeschichtung.

Technische Angaben

Bindemittelbasis: Weichmacherfreie Dispersion aus Vinylacetat und Ethylen.

Zuschläge: Ausgewählte Füllstoffe und Pigmente.

Verbrauch: ca. 0.2 bis 0.3 kg/m²

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich lediglich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Messwerte: Dichte ca. 1.8 kg/l

Festkörper ca. 78 %

Giftklasse: Giftklasse frei

RID/ADR: Kein Gefahrgut

Entsorgung: Anbruchmengen, Rest und überlagertes Material: Abgabe an öffentlichen Sammelstellen.
Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.

Lieferform Einwegeimer à 20 kg

Farbton Weiss oder eingetönt entsprechend nachfolgender Deckbeschichtung.

Lagerung In gut verschlossenen Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Verarbeitung

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue kalk- und zementhaltige Untergründe sollten genügend ausgehärtet sein und nicht mehr stark alkalisch reagieren.

Ausführung: Gut deckend verarbeiten.
Mit Roller oder Streichbürste auftragen.
Trocknungszeit ca. 6 Stunden.



SWISSMETHOD TECHNISCHE DATEN

SWISSMETHOD Voranstrich Uni

Verdünnung: Kann mit ca. 15 - 20 % Wasser verdünnt werden.

Besonderes: Keine Fremdzusätze beimischen.

Nicht unter +5°C verarbeiten.

Arbeitsgerätereinigung: Mit Wasser.

Weiteres

Die Produktebeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall.